

Datum/Date: 10.10.2020-OM/Cey/st-

## **PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE**

**Nr./No.: 2020 23291/3210**

### **über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen slip resistance test of floorings**

<b>1 Auftraggeber/ Customer</b>	Silikal GmbH Ostring 23 63533 Mainhausen
<b>2 Prüfmuster/ Test specimen</b>	Kunstharz-Beschichtungen / <i>Resin coatings</i> Typ / Type: Silikal System C: Flakes mit Silikal Farbchips und ca. 500 g/m <sup>2</sup> Silikal R 72 Versiegelung
<b>2.1 Hersteller/ Manufacturer</b>	Silikal GmbH
<b>2.2 Bauart, Bezeichnung/ Type, designation</b>	2-Komponenten Methacrylatharzbeschichtung mit Füllstoffen, entsprechend beiliegender Verlegeanleitung / <i>2-component methacrylic resin coating system with filler, according to enclosed laying instruction</i>
<b>Kennzeichnung/ Marking</b>	.-
<b>2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use</b>	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
<b>2.4 Datum der Herstellung/ Date of fabrication</b>	.-
<b>2.5 Weitere Angaben/ Further details</b>	Form und Größe / <i>Shape and size (mm):</i> fugenlos / <i>jointless</i>  Farbe / <i>Colour:</i> rot/grau / <i>red/grey</i>  Oberfläche / <i>Surface:</i> körnig strukturiert, rau, seidenmatt / <i>grainy structured, rough, silk matt</i>

### 3 Prüfung/ Testing

3.1 Art der Prüfung/  
Type of test

Baumusterprüfung /  
Type-examination

3.2 Datum der Prüfung/  
Date of testing

07.10.2020

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
Test method, requirements

DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Prüfergebnis / Test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 15,4 °  
Total mean of inclination angle:

Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: 2,8 cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>  
Total mean of displacement volume:

4 Beurteilung, Eignung/  
Assessment, suitability  
(Besondere Hinweise/  
Special remarks)

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 10  
Evaluation group of slip resistance:

Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V --  
Evaluation group of displacement volume:

#### Prüfstellen / Testing institute:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

#### Hinweis / Remark:

Die Verlegeanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.  
The laying instruction is part of the test certificate.

### 5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:  
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

09.10.2025

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.  
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/  
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus  
*The present Test Certificate consists of*

3

Seiten.  
*Pages.*

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

*Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.*

**Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.**

***The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.***

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

*In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.*

Für die Beurteilung  
*For the assessment*

Für die Prüfung  
*For the testing*



Dipl.-Ing. Olaf Mewes  
Fachzertifizierer(in)  
*Certification officer*



Orhan Ceylan  
Leiter(in) des Prüflabors  
*Head of Testlaboratory*

Aufbau Prüfkörper für Siliakl System C: Flakes

Prüfplatte 1

**Rutschhemmung / V- Klasse**

Prüfung:

Aufbau	Harztyp	BPO [%]	Materialverbrauch [g]			Ziel [kg/m <sup>2</sup> ]
			Prüfkörper 1	Prüfkörper 2	Prüfkörper 3	
Grundierung	Siliakl R 51	3,00	250	x	x	0,4 - 0,5
Hauptschicht	Siliakl R 62 gefüllt 1:2 Siliakl Füllstoff SV	3,00	2550	x	x	ca. 5,2
Abstreusand	Siliakl Farbchips / Überschlus	x	300	x	x	ca. 0,6
Versiegelung	Siliakl R 72 (1 Versiegelung)	2,00	250	x	x	ca. 0,5

Die Prüfkörper wurden am 22.09.2020 im Technikum der Siliakl GmbH angefertigt.

Substrat= Zementfaserplatte 100\*50 cm

Raumtemperatur bei Applikation= 21 - 23°C

Substrattemperatur bei Applikation= 21 - 23°C

Diese Anlage ist  
Bestandteil des  
Prüfzeugnisses  
Nr. 20202329/370  
*Ceylan*