

SILIKAL® Harz R 61 HW ist ein lösemittelfreies, mittelviskoses 2-Komponenten-Methacrylatharz mit elastifiziertem Charakter. Es wird als Bindemittel zur Herstellung von selbstverlaufenden Beschichtungen mit Quarzsand-Einstreuung oder für glättbare Beläge mit gefärbten Quarzsanden vorzugsweise in der Lebensmittelindustrie (Nassbetriebe, Kühlzellen) oder auch bedingt im Außenbereich in Schichtdicken von 2 – 3 mm oder 4 – 6 mm eingesetzt.

Wegen der höheren Elastifizierung sind solche Beschichtungen auch überall dort einsetzbar, wo es auf eine höhere Dehnfähigkeit ankommt (Heißwasserschokk, Rinnenanschlüsse, Kühlzellen etc).

Die Warmwasserbelastung ist auf +60 °C beschränkt. Eine kurzzeitige Überschreitung bis +80 °C zu Reinigungszwecken ist nur dann zulässig, wenn eine vollständige Durchwärmung des Belages vermieden wird.

Anwendung

Je nach mechanischer Beanspruchung unterscheidet man zwischen einem Dünn- und einem Dickschichtbelag. Bei Staplerverkehr ist eine Mindestdicke von 4 mm einzuhalten. Für großflächige Außenanwendungen oder im Tiefkühlbereich auf Beton sind höher elastifizierte Harztypen zu bevorzugen (z. B. SILIKAL® Harz RV 368).

1. Rutschfester, selbstverlaufender Dünnschichtbelag 3 mm:

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos.	Komponente	Richtrezeptur (Gewichts-%)	Bemerkung	Ansatz für 30-Liter-Eimer	
				kg	Ltr.
1	SILIKAL® Harz R 61 HW	33 %		12,5 kg	12,5 Ltr.
2	SILIKAL® Füllstoff SL	65 %	1 Sack	25 kg	ca. 18 Ltr.
3	SILIKAL® Pigment	2 %		1 kg	
	gesamt:	100 %	Durchschnittlicher Verbrauch: 5 kg/m²	38,5 kg	ca. 23 Ltr.
4	SILIKAL® Härterpulver	2 – 6 % bez. auf Pos. 1	Menge gemäß Tabelle „Härterdosierung“	250 – 750 g	

Nach erfolgter Betonvorbehandlung und Grundierung wird die vorgenannte Mischung klumpenfrei angerührt, mit Härter versetzt und unmittelbar auf der Fläche mittels Abziehrakel, Glättkelle oder Zahnkamm in der empfohlenen Schichtdicke aufgezogen.

Vor der Gelierung/Härtung wird die Oberfläche bis zur Sättigung mit SILIKAL® Füllstoff QS, FM oder FS der Körnung 0,7 – 1,2 mm eingestreut. Ein feinerer Einstreusand, z. B. der Körnung 0,3 – 0,8 mm, kann bei ungünstigen Randbedingungen zu leichten Härtungsstörungen führen. Nach der Härtung wird der überschüssige Sand durch Fegen und/oder Staubsauger vollständig entfernt und mittels einer Versiegelung überarbeitet. Im Außenbereich oder bei Wasserbelastung ist wegen der Elastizitätsanpassung SILIKAL® Harz R 82 vorzuziehen.

Kenndaten des 3-mm-Belages

Eigenschaft	Messmethode	Ca.-Wert
Druckfestigkeit	DIN 1164	21 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	DIN 1164	17,5 N/mm ²
E-Modul	DIN 53 457	770 N/mm ²

2. Rutschfester, selbstverlaufender Dickschichtbelag 5 mm

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos.	Komponente	Richtrezeptur (Gewichts-%)	Bemerkung	Ansatz für 30-Liter-Eimer	
1	SILIKAL® Harz R 61 HW	28 %		10 kg	10 Ltr.
2	SILIKAL® Füllstoff SL	70 %	1 Sack	25 kg	ca. 18 Ltr.
3	SILIKAL® Pigment	2 %		1 kg	
	gesamt:	100 %	Durchschnittlicher Verbrauch: 9 kg/m²	36 kg	ca. 20 Ltr.
4	SILIKAL® Härterpulver	2 – 6 % bez. auf Pos. 1	Menge gemäß Tabelle „Härterdosierung“	200 – 600 g	

Diese Mischung enthält einen höheren Anteil an SILIKAL® Füllstoff SL.

Die Verarbeitung erfolgt wie zuvor beim Dünnschichtbelag.

Kenndaten des 5-mm-Belages

Eigenschaft	Messmethode	ca.-Wert
Druckfestigkeit	DIN 1164	24,6 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	DIN 1164	18,8 N/mm ²
E-Modul	DIN 53 457	1590 N/mm ²

3. Dekorativer Farbquarzbelag 4 – 6 mm

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos.	Komponente	Richtrezeptur (Gewichts-%)	Bemerkung	Ansatz für 30-Liter-Eimer	
1	SILIKAL® Harz R 61 HW	21 – 23 %		z.B. 6,5 kg	6,5 Ltr.
2	SILIKAL® Füllstoff FM	77 – 79 %	1 Sack	25 kg	ca. 16 Ltr.
	gesamt:	100 %	Durchschnittlicher Verbrauch: 2 kg/m² per mm Dicke	31,5 kg	ca. 18 Ltr.
3	SILIKAL® Härterpulver	2 – 6 % bez. auf Pos. 1	Menge gemäß Tabelle „Härterdosierung“	130 – 390 g	

Kenndaten des Farbquarzbelages

Eigenschaft	Messmethode	ca.-Wert
Druckfestigkeit	DIN 1164	22,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	DIN 1164	15,5 N/mm ²

Dieser glättbare Farbquarzbelag stellt eine Alternative zu den selbstverlaufenden Formulierungen dar. Dabei wird die Mischung aus Harz und Füllstoff auf die grundierete und offen abgesandete Fläche aufgebracht und zunächst mittels Rake in der gewünschten Schichtdicke grob vorverteilt. Mit der großen Glättkelle muss nun der Mörtel verdichtet und geglättet werden, so dass keine Poren und Kellenschläge im Belag zurückbleiben (Gefahr von Härtungsstörungen). Da der glättbare Belag nicht selbst verläuft, bietet er sich besonders auch für stärkere Gefällstrecken an.

Die Verlegung dieses Systems erfordert besonderes handwerkliches Geschick und Übung mit dem Ziel, innerhalb der angegebenen Toleranz für Füllstoff und Harz und in Abhängigkeit der Schichtstärke, einerseits die Pfützenbildung des Harzes an der Oberfläche zu vermeiden und andererseits eine gute Verdichtung der Masse zu erreichen, zur Vermeidung von Poren und Lufteinschlüssen.

Nach der Härtung muss die Oberfläche nochmals versiegelt werden (z. B. mit SILIKAL® Harz R 71, R 72 oder R 82).

Kenndaten von R 61 HW im Lieferzustand

Eigenschaft	Messmethode	ca.-Wert
Viskosität bei +20 °C	DIN 53 015	260 – 320 mPa · s
Auslaufzeit bei +20 °C, 4 mm	DIN 53 211	50 – 60 sec.
Dichte D ₄ ²⁰	DIN 51 757	0,98 g/cm ³
Flammpunkt	DIN 51 755	+10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C (100 g, 3 Gew.-% Härterpulver)		ca. 15 min.
Verarbeitungstemperatur		0 °C bis +35 °C

Kenndaten von R 61 HW im gehärteten Zustand

Eigenschaft	Messmethode	ca.-Wert
Rohdichte	DIN 53 479	1,12 g/cm ³
Reißdehnung	DIN 53 455	43 %
Shore-D	DIN 53 505	40 – 42 Einheiten
Wasseraufnahme, 4 Tage	DIN 53 495	90 mg (50 · 50 · 4 mm)
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53 122	1,05 · 10 ⁻¹¹ g/cm · h · Pa

Härterdosierung

Temperatur	Härterpulver Gew.-% *	Topfzeit ca. min.	Härtezeit ca. min.
0 °C	6,0	25	70
+10 °C	4,0	20	50
+20 °C	3,0	15	40
+30 °C	2,0	10	30

* Die Menge an Härterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

👁 Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation „Härterpulver“ zu entnehmen.

CE	
SILIKAL GmbH · Ostring 23 · 63533 Mainhausen	
10 ¹⁾	
R 61 HW - 001	
DIN EN 13813:2003-01	
Kunstharzestrich/-beschichtung für die Anwendung in Gebäuden.	
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4	
(Aufbauten gemäß Technischer Information).	
Brandverhalten	E ₊
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD ²⁾
Verschleißwiderstand	AR 1 ³⁾
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	IR 4
Trittschallsollierung	NPD ²⁾
Schallabsorption	NPD ²⁾
Wärmedämmung	NPD ²⁾
Chemische Beständigkeit	NPD ²⁾

CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 „Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003) legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fussbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der o.g. Norm entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

¹⁾ Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

²⁾ NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt

³⁾ Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag

👁	Mitgeltende Unterlagen	Datenblatt	Seite
	SILIKAL® Härterpulver	SILIKAL® Härterpulver	98 – 99
	Allgemeine Verarbeitungshinweise	AVH	101 – 104
	Der Untergrund	DUG	105 – 107
	Füllstoffe und Pigmente	FUP	108 – 111
	Chemische Beständigkeit	CBK	112 – 113
	Schutz- und Sicherheitshinweise	SUS	114 – 115
	Lagerung und Transport	LUT	116 – 118
	Allgemeine Reinigungshinweise	ARH	119 – 120

Silikal

✉ Ostring 23
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-0
🌐 www.silikal.de

63533 Mainhausen
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-40
@ mail@silikal.de

Silikal-Produktinformation

Ausgabe MMA 6.03A

April 2020

Datenblatt SILIKAL® R 61 HW

Blatt 3 von 3