



Eigenschaften

- Verbessert die adhäsive Haftung

Anwendungsgebiet

- Als Zusatz für SILIKAL® RU 380 zur Verbesserung der Haftung auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Fliesen
- Als Zusatz für SILIKAL® R 54 zur Verbesserung der Haftung auf mattfeuchten Untergründen

Härterdosierung für SILIKAL® RU 380 in Verbindung mit SILIKAL® Additive M

Temperatur	SILIKAL® BPO Gew.-% *	Topfzeit ca. min.	Härtezeit ca. min.
0 °C	4,0	34	55
+10 °C	3,0	20	50
+20 °C	2,5	13	40
+30 °C	2,0	11	35

* Die Menge an SILIKAL® BPO wird immer auf die Harzmenge bezogen.

Verarbeitungshinweise

- Die maximale Zugabemenge beträgt 0,3 Gew.-%, bezogen auf den Harzanteil (maximale Zugabemenge auf 1 kg SILIKAL® RU 380 ist 3 Gramm, also 0,003 kg).
- Die auf der Seite SILIKAL® RU 380 für die jeweilige Temperatur angegebene Menge SILIKAL® BPO (Tabelle „Härterdosierung“) wurde für die Verwendung mit SILIKAL® Additive M um jeweils 1 % erhöht.
- Silikal-Harze mit eingerührtem SILIKAL® Additive M sind nicht lagerstabil und müssen umgehend verwendet werden.

Richtrezeptur

Pos.	Komponente	Richtrezeptur (Gewichts-%)	Bemerkung	Ansatz für 10-Liter-Eimer
1	SILIKAL® RU 380	100 %		10 kg
2	SILIKAL® Additive M	0,3 % bez. auf Pos. 1		30 g
	gesamt:	100,3 %	Durchschnittlicher Verbrauch: 400 g/m²	10,03 kg
3	SILIKAL® BPO	2 – 4 % bez. auf Pos. 1		Menge gemäß Tabelle „Härterdosierung“

Kenndaten im Lieferzustand

Eigenschaft	Ca.-Wert
Viskosität, +20 °C	60 mPa · s
Dichte, +20 °C	1,21 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +30 °C



Mitgeltende Unterlagen

SILIKAL® BPO	Datenblatt BPO
SILIKAL® RU 380	Datenblatt RU 380
SILIKAL® R 54	Datenblatt R 54
Allgemeine Hinweise	Technische Dokumentation MMA
Sicherheitsdatenblätter	aller verwendeter Silikal-Produkte

Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche früheren Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprüche Dritter verantwortlich.

Silikal-Produktinformation

Datenblatt SILIKAL® Additive M
Blatt 1 von 1
Ausgabe MMA 7.10A – April 2023



Silikal GmbH

Ostring 23 · 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
mail@silikal.de · www.silikal.de