



SILIKAL® R 90 Kleber

2-Komponenten-Kaltplastik-Kleber für Markierknöpfe, Bodenindikatoren und Bordsteine

SILIKAL® R 90 Kleber ist ein lösemittelfreier, schnellhärtender 2-Komponenten-Kleber auf Basis eines flexiblen Methacrylatharzes.

Anwendung

Das Aufbringen erfolgt direkt auf bituminöse Fahrbahndecken oder gut verdichteten Beton. Stark saugender Beton muss vorher mit einer passenden MMA-Grundierung, z. B. SILIKAL® Harz R 51 oder RU 380 vorgrundiert werden. Auf zementösen Untergründen ist eine entsprechende Härtungs- und Haftungsprobe mit durchzuführen. Die Oberfläche muss fest, eben, trocken, staub- und ölfrei sein. Als Werkzeuge sind handelsübliche Glättkellen oder Zahnpachtel geeignet. Dabei ist auf die empfohlene Schichtdicke von 1,5 – 4 mm je nach Ebenheit des Untergrundes oder Klebeteils zu achten (vorzugsweise 3 mm).

Zur Härtung wird SILIKAL® Härterpulver (BPO) in unterschiedlichen Mengen je nach Temperatur zugesetzt (siehe Tabelle).

Beide Komponenten werden klumpenfrei verrührt und unmittelbar während des Verarbeitungszeitraums auf die Fläche aufgezogen.

Verarbeitungshinweise

Notwendige Klebermenge auf die Fläche berechnen und abwiegen. Hierzu wird das Härterpulver gemäß Temperaturtabelle zugesetzt und klumpenfrei ca. 1 Minute lang gerührt. Unmittelbar danach muss der Kleber auf die Fläche aufgespachtelt werden. Bei geradlinigen Platten (z. B. Blindenleitplatten) oder Bordsteinen wird zur Begrenzung ein Klebeband so fixiert, dass austretender Kleber beim Aufpressen der Platten seitlich nur auf das Klebeband austritt. So lässt sich der Überschuss entfernen, ohne dass der Kleber die Ränder verschmiert. Auf Wunsch kann der Kleber durch Zusatz von SILIKAL® Pigmentpulvern durchgefärbt werden.

Härtermenge je nach Temperatur (Untergrund- und Objekttemperatur)

Temperatur	Härterpulver Gew.-% *
+5 °C	2,0
+10 °C	1,5
+15 °C	1,0
+20 °C	1,0
+25 °C	1,0
+30 °C	1,0
+35 °C	0,5

Kenndaten im Lieferzustand

Eigenschaft	Ca.-Wert
Viskosität	Pastös, thixotrop
Dichte D ₄ ²⁰	1,8 g/cm ³ (EN ISO 2811-2)
Verarbeitungszeit bei +20 °C	10 – 15 min.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Härtezeit bei +20 °C	1 Stunde
Schichtdicke	3 mm (1,5 – 4 mm)
Verbrauch	2 kg/m ² je 1 mm Dicke